



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Техническая спецификация

PARQUET OIL QUICK

Паркетное масло Быстрое

Описание:

Натуральное масло, обогащенное высококачественными смолами, для финишной отделки полов, бережно восстанавливает натуральную естественную красоту древесины. Быстро сохнет. Подходит как для мягких, так и для твердых пород древесины, особенно для пористых сортов древесины с высокой степенью впитываемости. Может наноситься как ручным инструментом, так и на автоматических вальцовых линиях. Обладает отличной твердостью и стойкостью к царапинам. Не чувствителен к образованию пятен.

Только для внутренних работ. Не содержит формальдегид.

Физико-химические свойства:

Внешний вид:

жидкость

Цвет:

прозрачный

Запах:

характерный

Разбавление:

Материал готов к применению. При необходимости его может быть разбавлен растворителем Solvoil 04 или Solvoil 06 (до 15% по весу)

Нанесение:

Кисть, валик, мягкая хлопчатобумажная ткань, либо вальцами на автоматической линии.

Расход:

80-100 мл/м² на каждый слой, в зависимости от способа нанесения и впитываемости древесины

Время полной сушки:

12-18 часов при температуре + 20°C в зависимости от толщины нанесенного слоя и впитываемости древесины

До следующего слоя:

6-8 часов при температуре + 20°C

Температура хранения:

Не ниже + 5°C, предохранять от замерзания

Очищение инструментов:

Уайт-спирит

Меры предосторожности:

Воспламеняем

Способ применения:

Подготовка паркета:

Рекомендуется зашлифовать паркет перед нанесением материала до получения гладкой поверхности, очистить его от загрязнений, восков, масел, силикона и старых лаковых покрытий. Возможные трещины и повреждения следует устранить при помощи Связующего для шпаклевки марки Borma, смешанного с пылью от шлифовки. Финальная шлифовка должна быть произведена зерном 150-180 для улучшения внешнего вида поверхности перед обработкой. Перед нанесением первого слоя удалите пыль с поверхности. Относительная влажность древесины должна быть 9-12%.

Для не используемых ранее пород древесины проверьте совместимость цвета, сухого остатка масла, скорости сушки. Некоторые экзотические или ярко окрашенные породы древесины (лапако, ироко, махагон) могут препятствовать высыханию масла или сильно замедлить процесс сушки. В этом случае рекомендуется использовать более тонкий первый слой масла, кроме того необходима хорошая вентиляция для ускорения процесса сушки.

Нанесение:

Хорошо перемешайте содержимое банки перед использованием.

Используйте чистые контейнеры и инструменты. Нанесите необходимое количество материала. Для получения более ровной поверхности, старайтесь наносить равномерно и не толстым слоем. После полимеризации масла рекомендуется отшлифовать поверхность, используя шлифовальную бумагу с зерном 220-240, и тщательно удалите пыль, прежде чем наносить второй слой. Шлифовка должна быть легкой, но равномерной. Не совместимо с другими грунтами и паркетными лаками.

Рекомендуемые способы нанесения в качестве финиша:

- Для получения пропитанной маслом поверхности: Нанесите на отшлифованную и очищенную поверхность один или два слоя мягкой тканью, расход ориентировочно 80 г/кв. м. При необходимости, особенно если древесина мелкопористая, первый слой следует разбавлять Уайт-спиритом, или растворителем Solvoil 04 для улучшения впитываемости масла.

Для получения гладкой поверхности/имитации лакированной:

Нанесите непосредственно на отшлифованную и очищенную от пыли поверхность 1 или 2 слоя валиком или кистью, расход примерно 180 г/кв. м.

Для нанесения на термодревесину:

Рекомендуется разбавить первый слой растворителем Solvoil 06 для улучшения впитываемости масла и усиления адгезии материала к поверхности.

Упаковка:

Материал поставляется в таре 500 мл, 1 л, 5 л, 15 л и 750 мл (для системы колеровки масел). Исполнение по гляncy: 10%, 30%, 60%, 90%.

Хранение:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Держать контейнер плотно закрытым. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников возгорания. Беречь от замерзания.

Внимание:

Опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные продукты, которые применялись для нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы снизить концентрацию паров растворителя или смачивайте их водой перед утилизацией. Материал предназначен для профессионального использования.

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д.

Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.