



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>

Wood Professional Cosmetics



## Техническая спецификация

REV 01 of 09/06/2017

# NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS

Воск для сауны на водной основе – восковое покрытие на водной основе для наружной и внутренней отделки

### ОПИСАНИЕ:

Покрытие на водной основе, разработанное на основе высококачественных восков и смол. Специфика материала – внутренняя отделка саун и бань. Применяется для обработки скамеек, полов, стеновых и потолочных панелей. Прозрачное, не меняет исходного цвета покрываемой древесины. Придает приятный натуральный оттенок наносимой на него поверхности. Обладает водоотталкивающими свойствами.

Препятствует образованию налета пыли и грязи.

Также выпускается в трех стандартных цветах - белый, серый и черный. По желанию может быть заколерован в выбранный цвет по тинтометрической системе Borma Wachs. Благодаря низкой вязкости, материал образует на поверхности стойкую влагонепроницаемую пленку. Прекрасно впитывается в обрабатываемую поверхность, образует устойчивое, приятное на ощупь, шелковистое покрытие.

Также материал можно использовать в качестве наружной отделки. Но в этом случае в качестве финишного покрытия для повышения долговечности рекомендовано применить водный лак Naturaqua Top Gel линейки Borma Wachs.


### Физико-химические свойства:

<b>Форма выпуска:</b>	Жидкость
<b>Запах:</b>	Характерный
<b>Цвет:</b>	Прозрачный; белый – цв. 50; серый – цвет 9002; черный – цв. 60.
<b>Степень блеска:</b>	Матовый сатин – 30%
<b>Время сушки:</b>	От пыли 1 час; полная сушка – 24 часа.
<b>Очищение инструмента и разведение:</b>	Вода
<b>Расход :</b>	10-12 см <sup>2</sup> / л

### Способ применения:

Материал наносится на чистую и сухую поверхность. При наличии на поверхности остатков ЛКМ необходимо их удалить. Климатические условия для нанесения:  $T > 5^{\circ}C$ , относительная влажность  $< 80\%$ .

Готовый к использованию материал. В качестве способа нанесения предпочтительнее кисть, в один либо два слоя. Первый слой наносится только кистью, второй слой может быть нанесен краскораспылителем. При применении в качестве наружной отделки необходимо наносить в два слоя с интервалом в 8 часов. При необходимости перед нанесением второго допускается легкая шлифовка. Время полной сушки – 24 часа. Вся цветовая гамма продукта обладает свето- и износостойкостью.



При нанесении на термообработанную древесину рекомендуется отдать предпочтение колерованной версии продукта.

Перед работой с материалом рабочее помещение необходимо прогреть и проветрить.

**УПАКОВКА:**

Материал поставляется в таре 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10л и 20л.

**ХРАНЕНИЕ:**

Храните в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, очагов возгорания и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от 5 до 35°C. Беречь от замерзания! Срок годности продукта – 1 год при условии соблюдения норм хранения в оригинальной плотно закрытой таре.

**ВНИМАНИЕ:**

Тщательно перемешать перед использованием.

Продукт должен быть нанесен в соответствии с нормами расхода, в противном случае, при избыточном нанесении излишнее количество восков изменит цвет обрабатываемой поверхность, сделав ее серой, и жирной на ощупь, а также затруднит впитываемость и высыхание.

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.