



## Treppen- & Parkettlack

Лак паркетный премиум-класса водный однокомпонентный




Цвет	Доступные позиции			
		Кол-во на палете	672	200
	Единица упаковки	3 x 0,75 л	2 x 2,5 л	2 x 5 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.	
	Код упаковки	01	03	05
	Арт. №			
farblos / бесцветный, шелковисто-глянцевый	2390	■	■	■
farblos / бесцветный, шелковисто-матовый	2391	■	■	■

### Расход

~ 100 - 120 мл/м<sup>2</sup> на один слой



### Область применения



- Древесина внутри помещений
- Мебель и межкомнатные двери
- Половая доска, паркет и лестницы
- Пробковые полы
- Стеновая и потолочная обшивка

### Свойства



- Водный продукт
- Хорошие технологические свойства при нанесении
- Хорошая растекаемость
- Стойкость к истиранию и царапинам
- Химстойкость: 1C по DIN 68861, ч. 1
- Хорошая стойкость к традиционным кремам для рук

### Технические параметры продукта



Связующее вещество	Дисперсия акрилата/дисперсия полиуретана
Плотность	~ 1,03 г/см <sup>3</sup>
Вязкость (20 °C)	600 - 800 мПа·с
Запах	слабый
Степень блеска	шелковисто-глянцевая, шелковисто-матовая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

#### Возможные системные продукты

- **Wohnraum-Lasur (2400)**
- **Öl-Farbe <sup>[eco]</sup> (7650)**
- **Öl-Dauerschutz-Lasur <sup>[eco]</sup> (7670)**
- **Wischpflege für lackierte Böden (2410)**

#### Подготовка к выполнению работ

##### ■ Требования к обрабатываемой поверхности

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.

Влажность древесины: 8 - 12 %

Отшлифовать обрабатываемую поверхность абразивным материалом с зерном Р 150 - 180.

##### ■ Подготовка поверхности

Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.

Существующие неповрежденные покрытия тщательно отшлифовать.

Жирную и смолистую древесину очистить растворителем Verdünnung & Pinselreiniger.

#### Порядок применения



##### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +30 °C

Тщательно перемешать материал.

Наносить кистью или валиком.

Выполнить легкую промежуточную шлифовку абразивной губкой или наждачной бумагой Р 240 - 320.

Избегать шлифовки насквозь.

После высыхания нанести 2-й слой.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

#### Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

На поверхности с повышенной нагрузкой наносить продукт минимум в 3 слоя.

Не наливать продукт из емкости непосредственно на обрабатываемую поверхность, так как это может привести к образованию пятен.

Наносить не более 2 слоев в день.

##### ■ Высыхание

От пыли: ~ 1 час

На отлип: ~ 2 часа

Последующая обработка: ~ 4 часа

Полная устойчивость к нагрузке через 7 дней

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.



Во время нанесения и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию. Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

#### ■ Разбавление

Продукт готов к применению.

Для нанесения валиком можно добавить 5 % воды для улучшения растекания.

#### Общие указания

Полы и лестницы регулярно очищать от пыли и легких загрязнений с помощью волосяной щетки или швабры.

По мере необходимости еженедельно делать влажную уборку, при этом добавлять средство Treppen- & Parkettpflege (2393) в воду для мытья.

#### Рабочий инструмент / очистка




Кисть с искусственным ворсом, валик с микроволокном, валик мохеровый, валик поролоновый

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

#### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

#### Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве DecoraInt (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/ i): макс. 140 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 140 г/л





Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.